

KAWO MK 25 NEU

SOFORTKLEBER mit hoher Anfangshaftung

**Standfester Dispersions-
Montageklebstoff für Schnell-
verklebungen ohne zusätzliche
Fixierung**

Technische Daten:

Farbe:	weiß
Temperatur- beständigkeit	- 20 °C bis 80 °C
Verarbeitungs- temperatur:	bis + 5 °C bis + 30 °C
Hautbildungszeit:	ca. 10 min. bei 20 °C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung:	ca. 24 Stunden, je nach Spaltbreite, Saugfähigkeit des Untergrundes sowie Umgebungstemperatur

Eigenschaften

- extrem hohe Anfangshaftung
- schleifbar und überlackierbar
- super schnelle Aushärtung
- hohe Endfestigkeit
- lösungsmittelfrei
- geruchsfrei

**Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen
und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht hergeleitet werden.**

10/2011

KAWO MK 25 ist ein hochwertiger Sofortkleber mit extremer Anfangshaftung, somit insbesondere an senkrechten Flächen einsetzbar, dennoch bequem und lange justierbar.

Einsatzgebiete

KAWO MK 25 verklebt sofort Kunststoff-, Aluminium- und Holzbauteile auf Beton, Mauerwerk, Putz usw. in der Regel ohne zusätzliche Fixierung der zu verklebenden Teile. Er ist geeignet zum:

- Kleben von Holz und Holzwerkstoffen, wie z. B. Zierprofilen
- Kleben von Sockelleisten aus Holz & PVC
- Kleben von Dekor- und Dämmplatten, z. B. aus Styropor
- Kleben von Kabelkanälen aus PVC
- Kleben von Stuck- und Deckenprofilen
- Kleben von Gipskartonplatten
- Kleben von Stein und keramischen Fliesen

Dabei muss der Grundsatz beachtet werden, dass wenigstens eine Klebefläche saugend ist.

KAWO MK 25 wird vorzugsweise strang- oder punktförmig aufgetragen. Das zu verklebende Bauteil ist an den Untergrund anzupressen (z. B. Sockelleiste/Wand). Bei Bedarf ist auch ein Flächenauftrag z. B. mit Zahnpachtel möglich. Die zu verklebenden Teile sind ca. 15 Min. lang justierbar.

Bei Verklebungen von nicht korrosionsgeschützten Metallen und Buntmetallen sowie bei bewitterten Außenanwendungen empfehlen wir die Verwendung von KAWO MK 28 oder KAWO MK 27.

Arbeitsanleitung

Bei sehr schweren oder spannungsbelasteten Verklebungen empfehlen wir bis zur endgültigen Aushärtung mechanische Befestigung der losen Klebeteile.

Besondere Hinweise

KAWO MK 25 ist nicht geeignet zur Spiegel- oder Glasklebung, bei Acrylglas, wachshaltigen und bituminösen Untergründen etc. KAWO MK 25 kann an nicht korrosionsgeschützten Metallen und Buntmetallen zu Korrosion führen.

Vorbereitung des Untergrundes

Die Klebeflächen müssen tragfähig, staub- und fettfrei sein. Die Verträglichkeit von Beschichtungen oder Kunststoffen mit KAWO MK 25 muss gegeben sein, ggf. Vorversuche durchführen.

Reinigung

Überschüssigen Klebstoff sofort einfach mit einem feuchten Lappen entfernen. Nichtsaugende Untergründe mit KAWO Reiniger, Aceton oder Spiritus vorreinigen. Bei porösen Oberflächen lose Partikel mechanisch entfernen.

Lagerung

kühl, frostfrei und trocken

Lagerfähigkeit

15 Monate

Lieferform

Kartusche 20 x 405 g (310 ml)

Kurzzeitige geringe Frosteinwirkung (bis – 15 °C) und anschließendes Auftauen beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit von KAWO MK 25 NEU nicht.